


PRODUKTE FÜR THEATER
FILM UND FERNSEHEN
PRODUCTS FOR THEATRE
MOVIES AND TELEVISION



WOLF

Kurt Wolf & Co OHG.
Margaretenstraße 124
1050 Wien
Tel: +43/(0)1/544 83 75
Fax: +43/(0)1/545 72 73
www.farbenwolf.at

Type	Konsistenz + Farbton	Vulkanisat- Eigenschaften	Besondere Merkmale	Viskosität (mPa s)	Shorehärte	Reißfestigkeit	Reißdehnung	Weiterreiß- widerstand	Verdicker	Standardhärter	Verarbeitungs- zeit	Entformzeit	Spezialhärter für PU + Epoxy	Verarbeitungs- zeit	Entformzeit
M 1470	knetbar rosa	hart hohe mech. Festigkeit	Knetmasse für alle Reproduktionswerkstoffe	> 1 000 000	50	4,5	230	> 10	M	Paste T 40	5 - 2% 20 - 70 min	2-5 h			
M 3500	streichbar, standfest, transluzent	sehr weich; extrem hohe Dehnbar- keit und mechanische Festigkeit	für Hautformen, Gips, Wachs Beton, Kunststein, Gießharze	> 100 000	20	4,0	700	> 30	M	T 35 T 46	5 - 4% 80 - 150 min 5 - 4% 20 - 40 min	20 - 24 h 8 - 10 h			
M 3502	streichbar, standfest, milchig weiß	sehr weich; hohe Dehnbarkeit und mechanische Festigkeit	für Hautformen hohe Beständ- igkeit gegen Polyester + PU	> 100 000	26	4,5	450	> 23	M	T 51 T 56 T 10	5% 65 min 5 % 30 min 3 - 2% 5 - 10 min	9 h 6 h 2 - 3 h	T 21 T 26	5% 65 min 5% 30 min	9 h 6 h
M 4400	gießbar hellgelb	weich; hohe Dehnbarkeit	für Wachsformen Allroundmasse	25 000	23	2,0	250	> 3	M	T 37 T 40	4 - 2% 60 - 180 min 3 - 2% 20 - 40 min	10 - 20 h 5 - 6 h			
M 4440	gießbar beige	mittelhart	Allroundmasse für Gießharze aller Art	20 000	37	2,5	200	> 3	M	T 37 T 40 T	3 % 80 min 2 % 50 min 4 - 2% 15 - 40 min	10 h 6 - 7 h 2 - 4 h			
M 4470	gießbar rotbraun	hart	hohe Hitzebeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit, PUR	10 000	60	4,5	120	> 4	M	T 37 T 40	4 - 3% 80 - 90 min 3 - 2% 20 - 40 min	6 - 24 h 2 - 4 h			
M 4500	gießbar weiß	sehr weich; sehr hohe Dehnbarkeit und mech. Festigkeit	hohe Beständigkeit gegen Polyesterharze	20 000	14	3,0	450	> 15	M	T 12	4 - 3% 30 - 60 min	4 - 6 h			
M 4503	gießbar weiß	weich; hohe Dehnbarkeit und mechanische Festigkeit	Allroundmasse	40 000	25	5,0	350	> 20	M	T 35 T 46	5% 90 min 5% 30 min	20 h 10 h			
M 4514	gießbar weiß	weich; hohe Dehnbarkeit und mechanische Festigkeit	hohe Beständigkeit gegen Polyesterharze	25 000	25	4,5	450	> 25	M	T 51 T 56	5 % 60 - 90 min 5 % 20 - 40 min	8 - 10 h 4 - 6 h	T 21 T 26	5 % 75 min 5 % 30 min	10 h 6 h
M 4600	gießbar transluzent	weich; sehr hohe Dehnbarkeit und mechanische Festigkeit	Allroundmasse	15 000	20	7,0	800	> 20	43	10:1	90 min	23°C 12 h 70°C 20 min			
M 4601	gießbar rotbraun	weich; hohe Dehnbarkeit und mechanische Festigkeit	Allroundmasse	20 000	28	6,5	700	> 30	43	9:1	90 min	23°C 12 h 70°C 20 min			
M 4641	gießbar transluzent	mittelhart; hohe mechanische Festigkeit	sehr gute Gießharz- beständigkeit spez. PUR	30 000	43	4,5	300	> 25	43	10:1	100 min	23°C 15 h 70°C 30 min			
M 4642	gießbar braunrot	mittelhart; hohe Dehnbarkeit und mechanische Festigkeit	Allroundmasse	15 000	37	7,0	550	> 30	43	10:1	90 min	23°C 12 h 70°C 20 min			